

ПЕРВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШОУ-РУМ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА И КЛИНКЕРА

675000, Амурская область, Благовещенск, ул. Шимановского, 80 тел. 77-00-30

Памятка

ПО ХРАНЕНИЮ и ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Транспортирование кирпича и камня осуществляют в пакетированном виде.

Сформированные транспортные пакеты должны храниться в один ярус в сплошных штабелях. Допускается установка пакета друг на друга не выше четырех ярусов при условии соблюдения требований безопасности.

Поддоны с керамической продукцией должны располагаться на сухом ровном месте. Места хранения должны исключать контакт изделий с грязью, солями, химикатами, прямыми попаданиями воды.

Погрузка и выгрузка пакетов изделий должны проводиться механизированным способом при помощи специальных грузозахватных устройств, обеспечивающих сохранность изделий и соблюдение требований техники безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ. Во избежание появления сколов и трещин на лицевой поверхности кирпича, перемещение поддонов производить плавно, без резких толчков, рывков и ударов.

Погрузка изделий навалом (набрасыванием) и выгрузка их сбрасыванием не допускаются.

ПРИМЕНЕНИЕ

Каждый кирпич является уникальным продуктом, поэтому возможны естественные отклонения по оттенку цвета продукции, но не более утвержденных образцов-эталонов на заводе изготовителе, при которых кирпичная кладка смотрится однотонной. Поэтому на строительной площадке рекомендуем располагать поддоны с кирпичом таким образом, чтобы каменщик мог выбирать кирпич по оттенку цвета, по меньшей мере, из трех открытых поддонов.

Отклонение по размеру изделия должны соответствовать ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические», а также допускается наличие несоответствующего ГОСТу кирпича до 5% на поддон. При возведении кирпичной кладки не допускайте попадания на нее строительного раствора. При попадании раствора на выполненную кладку - удалите его сухой щеткой.

В процессе кладки стен рекомендуется принимать меры, исключающие появление высолов на поверхности изделий. Причинами их появления является наличие водорастворимых солей в кладочном растворе, нарушение технологии строительства.

Для исключения возникновения подобных явлений рекомендуем:

- не допускать длительного замачивания, переувлажнения или полного насыщения кирпича влагой на всех стадиях строительства, особенно в осенне-зимний период;
- не применять растворы, содержащие сульфатные и щелочные компоненты;
- вода для приготовления кладочных растворов должна быть чистой и свободной от сульфатов;
- не применять в кладочных растворах щелочесодержащие пластификаторы, ускорители твердения, противоморозные добавки;
- до возведения кровли предохранять кладку от воздействия дождя и снега, накрывая ее сверху полиэтиленовой пленкой, толем или подобными материалами.

Устранение высолов осуществляется механическим способом при помощи воды или путем покрытия стен специальными составами.

Основания для отказа в удовлетворении претензии или рекламации:

- При повреждении (вскрытии) фирменной упаковки завода изготовителя (не менее 80% товара, обозначенного в партии, должно находиться в упакованном виде);
- При нарушении клиентом правил разгрузки, хранения продукции на строительной площадке;
- После укладки кирпича в стену
- На уцененную продукцию.

С заботой о Вашем доме,